



FICHA TÉCNICA

1. ITEM:

Argamassa Colorida Tecnoceram.

2. COMPOSIÇÃO:

Cimento Branco Cimento Portland, cargas minerais, resinas e aditivos

3. CORES DISPONÍVEIS:

Disponível em 9(nove) cores com o tom aproximado às cores das telhas: Bege Areia/Ravena, Branca, Caramelo, Cinza, Grafite, Marrom Café, Marfim, Pinhão e Verde Oliva.

4. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Argamassa Tecnoceram é um produto desenvolvido para ser aplicado no assentamento de cumeeiras em telhados elaborados com telhas cerâmicas, telhas de concreto e telhas Gress.

Elaborada em diversas cores dispensa a pintura posterior do rejunte desde que se use a cor próxima a cor da telha onde está sendo aplicada.

É elaborada com aditivos especiais com isso possui maior flexibilidade, resistência e impermeabilidade que a argamassa convencional.

O produto é apresentado na forma de pó isento de água, que será acrescentado no momento do uso.

5. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSIÇÃO

MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO	VALOR ESPECIFICADO	VALOR ENCONTRADO
Materiais aglomerantes (cimento, cal...)	$\geq 20,00 \%$	27,25 % ¹
Cargas inertes	$\leq 79,25 \%$	71,71 % ¹
Aditivos e pigmentos	$\geq 0,75 \%$	1,01% ¹

1) Quantidade varia dependendo da cor da argamassa tanto para + quanto para -.

Com os dados referidos acima, pode-se afirmar que o produto está acima das especificações estabelecidas, isso faz com que a Argamassa Colorida TECNOCERAM esteja em perfeitas condições para o uso garantindo durabilidade, resistência, etc.

6. INDICAÇÕES:

Indicada para o uso em telhas cerâmicas, telhas de concreto e telhas gress.

7. MODO DE USAR:

- Misturar a Argamassa Tecnoceram com água na proporção de 5 kg de argamassa por 1 litro de água ou 15 kg de argamassa para 3 litros de água.
- Depois de perfeitamente incorporada à água, deixar repousar por 10 minutos (mexer novamente antes de usar).
- Aplicar uma camada sobre as telhas (um pouco mais que o necessário), pressionar a cumeeira sobre a argamassa até que fique bem assentada, depois tirar o excesso e dar acabamento.

8. OBSERVAÇÕES:

- Andar sobre as cumeeiras assentadas somente após 48 horas, para que não ocorra o descolamento das cumeeiras.
- Usar a argamassa até no máximo 2 horas depois de elaborada.
- O acréscimo de água além do necessário tornará o produto inadequado para o uso.

9. RENDIMENTO:

Aproximadamente 6 a 7 cumeeiras por bolsa de 15 kg.

10. ARMAZENAGEM:

Manter em local isento de umidade e ventilado.

11. VALIDADE:

12 meses.

12. QUALIDADE E DESEMPENHO:

Este produto passou pelo controle de qualidade Tecnoceram e mantém suas características desde que corretamente armazenado. O desempenho do produto depende das condições e da preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: técnicas do aplicador, condições climáticas, umidade e temperatura entre outros.

TECNOCERAM IND. E COM. DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
CNPJ 07.884.258/0001-47 – Inscrição Estadual 255.151.152
Rodovia BR 101 – Km 359 – Morro Grande – CEP 88717-000 – Sangão – SC
Fone: (48) 3655-0202 – E-mail: tecnoceram@hotmail.com